



LAQUE ABSOLUE

Peinture laquée de haute finition et de très haute résistance

<p>Définition</p>	<p>LAQUE ABSOLUE est une peinture laquée de haute finition et de très haute résistance, destinée à rénover et protéger les supports les plus courants. Elle s'applique en intérieur et extérieur sur matériaux neufs ou anciens : boiseries (portes, fenêtres, plinthes...), les objets en fer, acier... et les supports poreux comme (briques, plâtre, plaques de plâtre, ciment ...). La sélection des matières premières de LAQUE ABSOLUE lui donne un rendu parfait sans trace de reprise, un brillant profond et une blancheur éclatante. Ses agents de surfaces, lui donne une très bonne résistance aux chocs ainsi qu'une excellente lessivabilité. Cette laque peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3 % de colorant.</p>
<p>Application</p>	<p>Le support doit être sain, propre et sec. Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage. La LAQUE ABSOLUE s'applique généralement en 1 ou 2 couches selon l'œuvre à effectuer (rénovation soignée, support neuf ou simple rafraîchissement). Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Pour confort d'application, diluer jusqu'à 10% de diluant universel CR10 Oxi ou de White Spirit. Outils : pinceau (spalter pour une finition impeccable), rouleau laqueur ou pistolet professionnel. Séchage rapide : sec au toucher : 6 heures Deuxième couche : 24 heures. Dureté optimale : 28 jours Nettoyage des outils: diluant universel CR10 Oxi ou White Spirit.</p>
<p>Recommandations</p>	<p>La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité. L'humidité ambiante excessive ralentira le séchage de la peinture. Pour un résultat impeccable, poncer légèrement, entre 2 couches. Ne pas revenir sur le produit pendant l'application, la laque se tendra d'elle-même. Sur ancienne peinture, effectuer un léger ponçage avec un papier de verre grain 240 et dépoussiérer. Sur bois exotique, effectuer un dégraissage et appliquer notre sous couche BOIS EXOTIQUE Oxi. Sur PVC, plastique dur, dépolir et appliquer notre sous couche ALU GALVA PLASTIQUE Oxi. Sur bois ciré, lasuré ou vernis, il est nécessaire d'effectuer un décapage préalable. Sur métaux ferreux neuf, dégraisser avec un solvant. En présence de corrosion, brosser la rouille, puis la traiter avec notre destructeur de rouille Oxi ou du Rustol. En extérieur, pour une plus longue durabilité, nous conseillons l'application de notre primaire antirouille MINIMUM Oxi. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Bien aérer la pièce après application.</p>



Sécurité	<p>Contient : 2-BUTANONE-OXIME, Hydrocarbures, C9-C11, N-alcanes, Iso-alcanes. Conserver hors de la portée des enfants. Dangereux – Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature. Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
-----------------	---

Caractéristiques	
NATURE	A base de résine glycérophtalique haute qualité
DENSITÉ	1,15 - 1,21 3 0,02 à 25°C (selon aspect)
VISCOSITÉ	12 - 15 3 2 poises à 25°C (selon aspect)
ASPECT	Satin ou brillant
ODEUR	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec au toucher : 6 heures Seconde couche : 24 heures
RENDEMENT	10 m ² au litre
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White Spirit
MATÉRIEL D'APPLICATION	Pinceau, rouleau ou Pistolet

Destination	Nettoyage	Matériel d'application	Séchage
 Extérieur/Intérieur			 6 heures au touché

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max 360g/l de COV.

* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

**Même fabricant



La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

» FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

