

# PRODUIT FAÇADES



## FAÇADE 2 en 1

<b>Description</b>	<p>Peinture façade à base de résine Hydro PLIOLITE, spécialement conçue pour la rénovation et la protection de tous les supports de façades, neufs ou anciens, peints ou non, lisses, talochés, structurés, rugueux et irréguliers.</p> <p>La formule 2 en 1 de cette peinture comprend la sous-couche et la finition, cela permet une plus grande facilité d'emploi. Excellente adhérence sur matériaux neufs, anciens ou abimés : briques, parpaings, ciments, crépis, bétons cellulaires, enduits minéraux, anciennes peintures... Le procédé EBS® permet l'application sur fonds farinant légèrement dégradés et évite donc un fixateur de fond dans la plupart des cas.</p> <p>Peinture extrêmement résistante aux conditions climatiques et aux pollutions atmosphériques les plus sévères. Microporeuse, elle laisse respirer le support.</p> <p>Aspect : mat profond permettant de masquer les imperfections.</p> <p>Cette peinture peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant par litre.</p> <p>Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.</p> <p>Garantie 12 ans* de bonne tenue.</p>
<b>Application</b>	<p>Les supports seront parfaitement propres et cohérents.</p> <p>Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.</p> <p>Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches dont la première diluée à 10% d'eau, afin de bien pénétrer le support.</p> <p>Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d'application.</p> <p>Outils : rouleau façade ou pistolet professionnel.</p> <p>Séchage rapide. Sec au toucher : 1 heure.</p> <p>Application de la 2ème couche : minimum 5 heures après.</p> <p>Le séchage dépend des conditions climatiques, il est donné en général pour des températures autour de 20°C et d'un taux d'humidité &lt; 50%. Le séchage complet, qui permet d'obtenir les qualités définitives du produit est obtenu au bout de 10 jours environ.</p> <p>Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.</p>
<b>Recommandation</b>	<p>La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec, stable et non venteux.</p> <p>Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.</p> <p>Traiter impérativement les moisissures, les verdissures et les lichens avec un ANTI VERDISSURES Oxi.</p> <p>Nettoyer la façade à l'eau froide à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (&lt; 60 bars) pour éliminer les traces de salissures, encrassement...</p> <p>Laisser sécher 24 heures minimum avant de peindre la façade.</p> <p>Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par nettoyage haute pression (&lt; 60 bars), décapage, grattage ou sablage..., toutes les parties manquant d'adhérence doivent être éliminées. Laisser sécher parfaitement après nettoyage.</p> <p>Sur supports neufs ou bruts : les ciments et bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage.</p> <p>Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, suivi d'un rinçage parfait.</p> <p>Les fonds très poreux, très farinants ou très abimés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT Oxi.</p> <p>Reboucher avec un enduit extérieur les trous et les fissures.</p> <p>Application déconseillée sur les revêtements semi-épais et revêtements d'imperméabilités.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.</p>
<b>Sécurité</b>	Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.
<b>Date d'édition</b>	Juin 2017

## Caractéristiques techniques


<b>Nature</b>	À base de résines Hydro PLIOLITE®*
<b>Densité</b>	1,52 ± 0,02 à 25°C selon teintes
<b>Aspect</b>	Mat
<b>Odeur</b>	Faible odeur
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 1 heure Seconde couche : 5 heures après
<b>Rendement</b>	8 m <sup>2</sup> au litre pur
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau savonneuse
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, Rouleau ou Pistolet airless
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au max. 33 g/L de COV.

## Conditionnements

10 L

## Teintes

	Blanc		Ton Pierre		Meulière
---	-------	---	------------	---	----------

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie*	Certification
Extérieur	Pinceau, Rouleau ou Pistolet airless	1 heure	Eau savonneuse	12 ans	

\* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.  
FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique**  
**répond à vos questions**  
**au +33 (0)1 60 86 48 70**