





## PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

### Renforce l'accrochage des peintures piscines

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

#### Définition :

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE, à base de résines solvantées.  
Spécialement adapté pour renforcer l'accroche des peintures piscines et bassins d'eau douce.  
S'utilise facilement sur bétons et ciments bruts et sur anciennes peintures.  
L'application de ce primaire doit s'effectuer selon des règles précises.

#### Préparation des supports :

##### Béton - ciment :

Afin de préparer au mieux les supports, utiliser notre NETTOYANT PRÉPARATEUR piscines et bassins afin que les surfaces soient parfaitement propres.

Attendre 24 heures avant de commencer à peindre.

Sur les bétons et revêtements ciments neufs, utiliser notre SHAMPOOING MATÉRIAUX CONCENTRÉ Oxi afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité.

Les adjuvants d'étanchéité, les hydrofuges et les silicones pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage. Si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser à nouveau un nettoyage avec notre SHAMPOOING MATÉRIAUX CONCENTRÉ Oxi. Renouveler l'opération jusqu'à ce que l'eau projetée soit absorbée par le support. Une fois le nettoyage effectué, rincer abondamment et soigneusement à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Laisser sécher plusieurs jours avant application du PRIMAIRE D'ACCROCHAGE.

L'application de notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE piscines et bassins en première couche est fortement préconisé, afin d'assurer ou renforcer l'accrochage des peintures piscines et bassins d'eau douce.

Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer la finition PISCINES & BASSINS.

##### Anciennes peintures :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage.

Supprimer les parties brillantes par ponçage rigoureux.

Brosser et nettoyer votre fond et vos parois avec notre NETTOYANT PRÉPARATEUR piscines et bassins. Rincer soigneusement.

Attendre 24 heures avant de commencer à peindre.

Nous conseillons l'application de notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE piscines et bassins sur les anciennes peintures parfaitement dépolies afin d'assurer une adhérence optimale.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# LA PISCINE

V 1.1  
Révision 1 du 03.01.13

Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer une peinture piscines et bassins.  
Autre possibilité : décaper complètement jusqu'au support brut d'origine.

## Application :

Les supports seront parfaitement propres, secs et dépeussés.  
Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.  
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE s'applique facilement à la brosse large ou au rouleau en 1 couche.

## Caractéristiques :

<b>NATURE</b>	Revêtement à base de résine solvantée		
<b>DENSITE</b>	1,38 ± 0,02 à 25°C		
<b>VISCOSITE</b>	25 – 30 poises à 25°C		
<b>ASPECT</b>	Mat		
<b>ODEUR</b>	Solvant	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		3 heures	après 8h et avant 24h
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10 à 30 °C (pas en plein soleil ou temps humide)		
<b>RENDEMENT</b>	6 à 8 M <sup>2</sup> au litre (par couche)		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	diluant universel CR10 ou White Spirit.		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Brosse large ou au rouleau (poil mi-long)		

## Précautions d'emploi :

Bien mélanger avant et pendant l'emploi. Ne pas diluer.  
Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les supports.  
Respecter impérativement le délai de séchage et de recouvrement.  
Bien refermer le couvercle après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.  
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE est non compatible avec les enduits silico-marbreux, les liners, plastiques, polyesters, gelcoats et les peintures bi-composants.

## Teintes :

Gris clair

## Conditionnements :

2,5 L - 10L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site