



PEINTURE DIRECT BOIS

SOLUTION INTÉRIEURE/ EXTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Microporeuse, elle laisse le bois respirer.
- Excellente durabilité des couleurs.
- Sans odeur de solvant.
- Séchage rapide.

DESCRIPTION

DIRECT BOIS une peinture satinée destinée à la décoration et la rénovation des bois neufs ou anciens.


Monocouche en rénovation, elle s'applique directement sans sous-couche sur toutes les essences de bois.

Elle est idéale pour la protection des volets, portails, menuiseries, mobiliers de jardin...

FINITION
Satin

FORMAT
0,5L / 2,5L

USAGE
Intérieur/
Extérieur



Édité le 24/02/2023


*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a/7b2 selon NFT 36-005
Nature	Peinture à base de résines acryliques/alkydes
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.10 à 1.35 ± 0.05 selon les teintes
Viscosité	15 – 35 P selon les teintes
Brillance à 60°	45-60
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Toutes essences de bois. Nous contacter sur chêne, red cedar et iroko
Rendement	10 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 6 heures / Recouvrable : après 12 heures / Sec et dur : 24 heures
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Uniquement en 1 ^{ère} couche sur bois bruts et très absorbants
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient max. 15 g/l de COV

TEINTES



RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Le bois doit être sain, propre, parfaitement sec et dépeussé. En cas de pluie ou s'il a été nettoyé à grande eau, laisser sécher 3 jours de temps sec. L'humidité du support doit être inférieure à 18%
- Sur bois neufs :
 - Les bois naturellement gras comme les bois exotiques, doivent être dégraissés à l'aide d'un solvant puissant. Nous recommandons ensuite l'application de la SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE Oxi***.
 - Pour les autres essences de bois, procéder à un léger égrenage avec un papier de verre au grain 80 à 120 puis dépeusser soigneusement.
 - Pour les bois résineux, un ressuage important de résine peut provoquer des décrochements de la peinture.
- Sur bois peints :
 - Poncer au papier de verre gros grain afin d'éliminer au maximum l'ancienne peinture puis dépeusser. Le support doit être exempt de toutes particules non adhérentes.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépeussé.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- La peinture est prête à l'emploi. Elle s'applique au pinceau ou au rouleau à poil fin à moyen.
- Pour une protection optimale, les supports non peints ou très absorbants pourront recevoir 2 couches fines dont la 1^{ère} diluée de 5 à 10% d'eau afin que la peinture pénètre bien le bois.
- L'application se fait dans le sens du fil du bois. Veiller à corriger les coulures rapidement après leur formation. Procéder à une application longitudinale sans croiser les passes. Attention au surdosage à l'endroit du déchargement du rouleau ou du pinceau.
- Si une dilution a été faite pour l'application de la première couche, il est fortement recommandé de procéder à une seconde couche de produit pur (ou faiblement dilué maximum 3%).
- Avant d'appliquer la seconde couche, effectuer un léger égrenage avec du papier de verre grain 240 puis dépeusser.
- Attendre le séchage complet (sec et dur) avant de manipuler.

***Même fabricant, consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 24/02/2023.**

Oxi est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70