



PEINTURE DIRECT FER

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Excellente protection antirouille.
- Très bonne résistance aux chocs et aux agressions extérieures.

DESCRIPTION

DIRECT FER est une peinture brillante, lisse destinée à la décoration des fers neufs ou anciens même rouillés sans sous-couche. Elle s'applique aussi en intérieur qu'en extérieur sur fers forgés, grilles, mobiliers de jardin, objets décoratifs, luminaires, objets anciens...

FINITION
Brillant

FORMAT
100ML/250ML
0,5L/1,5L

USAGE
Intérieur
Extérieur



Édité le 23/02/2023

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NF 36-005
Nature	Peinture à base de résines alkydes
Solvant	White-spirit
Densité à 25°C	1.10 à 1.20 ±0.05 selon teintes
Brillance à 60°C	>70
Point éclair	4 à 12 poises selon teintes
PH	<60°C
Supports d'application	Tout support métallique
Rendement	12 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 6 à 24 heures selon température et humidité ambiantes Recouvrable : après 24 heures / Sec et dur : 72 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, brosse ou pistolet
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 Oxi**** ou White-spirit
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 350 g/l de COV

TEINTES

 Blanc RAL 9010	 Blanc crème RAL 9001	 Noir brillant RAL 9005	 Noir mat RAL 9005	 Vert mousse RAL 6005	 Vert sapin RAL 6009	 Brun RAL 8007
 Bleu acier RAL 5011	 Jaune safran RAL 1007	 Gris clair RAL 7035	 Bleu marine RAL 5003	 Rouge vif RAL 3020	 Gris foncé RAL 7000	 Vert olivier RAL 6021
 Bordeaux RAL 3011	 Carbone RAL 7043	 Vert feuillage RAL 6002	 Gris intense RAL 7016	 Aluminium RAL 9006		

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- L'humidité ambiante excessive et le manque de ventilation ralentit le séchage de la peinture.
- Sur les anciennes peintures, prévoir un dépolissage au papier de verre grain 320 puis dépoussiérer.
- Sur les supports particulièrement rouillés, utiliser au préalable notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi***, puis utiliser notre primaire COULEUR MINIMUM ANTIROUILLE oxi***.
- Sur les métaux non ferreux (alu, galva, zinc et cuivre), dégraisser le support puis appliquer la sous-couche SC3 GALVA PLASTIQUE Oxi***.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré et exempt de taches de graisses.
- Sur supports déjà peints, appliquer DIRECT FER en 1 couche.
- Sur supports bruts, appliquer 2 couches.
- Il est préférable d'appliquer 2 couches fines plutôt qu'une épaisse.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- S'applique au pinceau, rouleau laqueur (laqueur poil court ou laqueur mousse haute densité), ou au pistolet. Dans le cas d'une application au pistolet, la 1^{ère} couche sera diluée à 15% avec le Diluant Universel CR10 Oxi*** ou du White-spirit afin de fluidifier la peinture. Les autres couches seront appliquées sans dilution.
- Appliquer par petite zone correspondant à la taille de votre matériel. Penser à faire chevaucher les différentes zones d'application.
- Charger votre rouleau ou pinceau de produit et procéder à un essorage doux sur une surface plane pour éviter les coulures. Dans la mesure du possible, préférer une application horizontale ou de haut en bas.
- Commencer par dégager les angles et crevasses.
- Sur surface plane, décharger verticalement votre rouleau ou pinceau sur le support puis étaler horizontalement d'abord puis à nouveau verticalement. Deux passes doivent suffire.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Bien aérer la pièce après application en intérieur.
- Ne pas trop solliciter mécaniquement le produit avant les 3 à 6 jours nécessaires à l'établissement des qualités mécaniques optimales de la peinture.

***Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 23/02/2023.**

Oxi est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70