



PEINTURE FAÇADES CONDITIONS EXTRÊMES

SOLUTION EXTÉRIEURE PEINTURE FAÇADES

PROPRIÉTÉS

- Étanchéité renforcée contre les pluies battantes et les intempéries.
- Microporeuse, elle n'emprisonne pas l'humidité pour conserver une façade saine.
- Autonettoyante, l'eau ruisselle et élimine les salissures, offrant une façade toujours propre.
- Grace à sa texture garnissante et à son pouvoir opacifiant élevé, cette peinture masque parfaitement le micro-faïençage et les imperfections.

DESCRIPTION

Peinture monocouche à base de résine Siloxane destinée à la protection des façades soumises à des conditions climatiques très rudes et aux pollutions atmosphériques les plus sévères : pluies battantes, ensoleillement intensif, environnement urbain, climats marins...

Parfaitement adaptée pour les façades neuves et anciennes, lisses ou structurées.

Excellente adhérence sur matériaux bruts, ciments, bétons, briques, parpaings, pierres, bétons cellulaires, crépis, enduits, peintures neuves ou anciennes...

Sa protection anti UV assure une stabilité des couleurs. La peinture FAÇADE CONDITIONS EXTRÊMES peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. (Ne pas dépasser 3% de colorant).

FINITION

Mat

FORMAT

5L / 10L

USAGE

Intérieur



Édité le 20/06/2024

*La garantie couvre contre l'écailage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2/10c selon NF T 36-005
Nature	Résine siloxane
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.50 +/-0.05 selon teinte
Viscosité	35-45 poises selon les teintes
pH	8-9
Brillance 60°	2-5
Point éclair	Non classé inflammable
Supports d'application	Tout élément de maçonnerie
Rendement	8 m² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 à 2 heures - 2 ^{ème} couche : après 4 à 6 heures.
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau ou pistolet
Nettoyage des outils	Eau savonneuse immédiatement après usage
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

TEINTES



Blanc



Ton pierre



Gris basalte RAL 7015
(Jusqu'à épuisement
du stock)



Anthracite
RAL 7016

RECOMMANDATIONS

- La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec, stable et non venteux.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Attention au point de rosée. Ne pas appliquer sur des murs dont la température est bien plus fraîche que l'air ambiant.
- Traiter impérativement les moisissures, les verdissures et les lichens avec un antiverdissures Oxi.
- Nettoyer la façade à l'eau froide à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (<60 bars) pour éliminer les traces de salissures, encrassement...
- Laisser sécher 24 heures **minimum** avant de peindre la façade.
- Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures, revêtements ou particules non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage...
- Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING SOL Oxi**, suivi d'un rinçage parfait.
- Les fonds farinants ou très abimés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT Oxi**.
- Reboucher avec un enduit extérieur les trous et les fissures.
- Application fortement déconseillée sur les revêtements semi épais et revêtements d'imperméabilité.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

**Même fabricant. Consulter la fiche technique.

APPLICATION

- Le support doit être sain, cohérent, propre, sec et dépoussiéré.
- Les taches persistantes de graisse (huile de décoffrage, ...) et d'humidité devront être solutionnées. Leur cause doit être identifiée et éliminée avant application.
- Bien protéger toutes les zones non destinées à être peintes. En cas d'application au pistolet, prévoir une zone de 1 à 2 m derrière l'applicateur pour limiter les risques de tâche par brouillard.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches donc la première diluée à 10% d'eau afin de bien pénétrer le support. Mélanger longuement pour homogénéiser. La seconde couche sera appliquée sans dilution. Temps avant recouvrement min 5h max 24h.
- Adapter le rouleau au support destiné à être peint. Pour les supports à forts reliefs privilégier plutôt des rouleaux à poil long (14 -18 mm) pour des supports plus lisses, un rouleau de 12 -14 mm spécial façade conviendra.
- Pour une application airless, utiliser des buses spécial peinture bâtiment. Bien adapter les buses et les réglage (pression) en fonction des conditions d'application et dosages souhaités.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/06/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70