



# PISCINE ABSOLUE

SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE

PISCINES ET BASSINS

## PROPRIÉTÉS

- Peinture à base de résines caoutchouc chloré spécialement adaptée à l'immersion.
- Elle renforce l'imperméabilité tout en redonnant une seconde jeunesse aux bassins.
- Bonne résistance aux U.V., aux rayures et aux produits de traitement des piscines.

## DESCRIPTION

PISCINE ABSOLUE est une peinture destinée à la rénovation et à la protection des piscines et bassins.

Elle s'applique sur coque polyester, carrelage, béton et ciment après le PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE\* Oxi.

### FINITION

Satinée

### FORMAT

2,5L /10L

### USAGE

Extérieur/Intérieur

Édité le 25/03/2022

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 8a
<b>Nature</b>	Peinture à base de caoutchouc chloré
<b>Solvant</b>	Aliphatique
<b>Densité à 25°C</b>	1.35 ± 0.05
<b>Point éclair</b>	>60°C
<b>Supports d'application</b>	Coque polyester, carrelage, béton, ciment
<b>Rendement</b>	4 à 5 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : après 12 heures Remise en eau : 10 jours minimum selon conditions météo
<b>Matériel d'application</b>	Brosse large ou rouleau poils mi-longs
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant universel CR10* Oxi
<b>Dilution</b>	Ne pas diluer
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 500 g/l de COV.

### TEINTES



Blanc



Bleu Azur

## RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent impérativement être recouverts du PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE\* Oxi avant l'application de cette peinture. Respecter les temps de séchage et de recouvrement.
- Peinture prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- PISCINE ABSOLUE n'est pas compatible avec le White-Spirit.
- Les supports seront parfaitement propres, secs et dépoussiérés.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Convient après rinçage soigneux aux bassins à poissons d'espèces courantes (type poissons rouges). Ne convient pas aux poissons exotiques et pour l'aquaculture. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mortalité animale.
- Pour une application en intérieur, assurer une bonne ventilation du local 24 heures avant mise en peinture et durant tout le temps du séchage après application.

## APPLICATION

- La peinture PISCINE ABSOLUE s'applique en 1 à 2 couches. Privilégier une application en 2 couches. L'application doit assurer une consommation minimale de produit de 5 m<sup>2</sup>/l.
- Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les supports.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Le satiné doit être uniforme sur toute la surface. Une zone plus mate est révélatrice d'un manque d'épaisseur. Dans ce cas appliquer une couche supplémentaire sur toute la surface.
- Travailler par petite zone de surface identique ou proche. La zone de travail doit faire au maximum 1 m<sup>2</sup>.
- Avant de peindre, homogénéiser la quantité de peinture chargée sur le rouleau en roulant sans trop appuyer sur une plaque d'essorage. Travailler de haut en bas par sections.
- Ne pas fatiguer la peinture : deux passes doivent suffire. Il est parfaitement inutile de trop tirer la peinture. N'oubliez pas de passer au rouleau les zones de dégagement des angles. Durant l'application, si votre rouleau est trop sec et manque de produit, rechargez sans attendre, un rouleau en manque de produit retire la peinture du support. Dans le cas de rechargement trop fréquent sur la zone de travail, diminuer la taille des prochaines sections d'application.
- Veillez à ce que la mise en peinture de la section adjacente chevauche la précédente sur une largeur d'un demi-rouleau environ.
- Respecter impérativement le délai de séchage minimum et maximum entre les couches ainsi que le délai de remise en eau.
- Un mauvais équilibre du pH ou l'utilisation de produits de traitement mal dosés peuvent provoquer une décoloration prématurée du film de peinture et l'apparition de cloques.
- PISCINE ABSOLUE n'est pas recouvrable par une autre peinture qu'elle-même.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

- Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 25/03/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**