



PEINTURE RADIATEUR FONTE & ACIER

SOLUTION INTÉRIEURE



PROPRIÉTÉS

- Protection antirouille.
- Résiste à des températures jusqu'à 120°C.

DESCRIPTION

La peinture RADIATEUR FONTE ET ACIER est une peinture monocouche destinée à protéger et décorer les radiateurs et systèmes de chauffage neufs ou anciens.

Elle s'applique directement et facilement sans sous-couche sur des convecteurs, radiateurs, tuyaux.

Sa formulation spéciale lui confère d'excellentes qualités antirouille.

FINITION

Satin

FORMAT

0,5L / 1,5 L

USAGE

Intérieur



Édité le 18/07/2022

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NFT36-005
Nature	Peinture à base de résines glycérophthaliques spéciales et d'inhibiteurs de corrosion
Solvant	White-spirit
Densité à 25°C	1.37 à 1.42 ± 0.05 selon teinte
Brillance 60°	Mat <5 / satin 35-50
Viscosité	10-25 poises selon aspect
Point éclair	< 60°C
Supports d'application	Fonction, acier, cuivre
Rendement	10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 8 heures / 2 ^{ème} couche : après 24 heures / Sec et dur 48 heures
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 ou White-spirit
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 350 g/l de COV

TEINTES



Blanc mat



Blanc satin



Anthracite satin
RAL 7016



Gris souris satin
RAL 7040

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Laisser sécher 48 heures avant remise en fonction du chauffage en respectant une montée progressive de la température.
- Respecter les temps de séchage entre les couches. Au-delà de 24 heures, poncer légèrement avant nouvelle application.
- Eliminer les rouilles avec notre DESTUCTEUR DE ROUILLE Oxi*** puis appliquer notre primaire antirouille MINIMUM Oxi***.
- Sur support très oxydé, éliminer les écailles de rouille instables et appliquer un antirouille type RUSTOL-OWATROL***.
- Dégraisser les métaux à l'aide d'un solvant. La fonte brute demande un dégraissage particulièrement soigné.
- Sur anciennes peintures, s'assurer de la compatibilité et dépolir légèrement.
- Bien aérer la pièce après l'application.
- La remise en température devra être effectuée 48 heures après avec une montée en température progressive pour une finition et une protection optimum (la mise en température brutale du support peut engendrer le jaunissement et l'écaillage de la peinture).

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Pour une protection optimale, les fonds neufs et les matériaux pourront recevoir 2 couches fines.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- S'applique au pinceau ou au rouleau laqueur (laqueur poil court ou laqueur mousse haute densité). La 1^{ère} couche sera diluée à 15% avec le Diluant universel CR10 Oxi*** ou du White-spirit afin de fluidifier la peinture. Les autres couches seront appliquées sans dilution.
- Appliquer par petite zone correspondant à la taille de votre matériel. Penser à faire chevaucher les différentes zones d'application.
- Charger votre rouleau ou pinceau de produit et procéder à un essorage doux sur une surface plane pour éviter les coulures. Dans la mesure du possible, préférer une application horizontale ou de haut en bas.
- Commencer par dégager les angles et crevasses.
- Sur surface plane, décharger verticalement votre rouleau ou pinceau sur le support puis étaler horizontalement d'abord puis à nouveau verticalement. Deux passes doivent suffire.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Bien aérer la pièce après application en intérieur.

- Ne pas trop solliciter mécaniquement le produit avant les 3 à 6 jours nécessaires à l'établissement des qualités mécaniques optimales de la peinture.

***Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 18/07/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70