



BLACK AQUAPROTECT

SOLUTION EXTÉRIEURE ÉTANCHÉITÉ

PROPRIÉTÉS

- Imperméable à l'eau.
- Extrême souplesse et élasticité.
- Formule spécifique permettant une application par pulvérisation.
- Applicable sur tous supports poreux.
- Produit en phase aqueuse.

DESCRIPTION

BLACK AQUAPROTECT est un revêtement de protection noir contre les infiltrations des eaux souterraines.

Il imperméabilise les matériaux enterrés qui entrent en contact avec le sol.

Il est idéal pour la protection des fondations, soubassements, vide-sanitaires, socles, piquets en bois...

FINITION

Noir

FORMAT

1L / 2,5L

USAGE

Extérieur

Édité le 06/06/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.03 ± 0.05
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Matériaux poreux tels que bétons, mortiers, ciments, pierres, béton cellulaire, bois...
Rendement	4 à 6 m ² au litre
Séchage	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 4 heures minimum Séchage complet : 48 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	1 volume de BLACK AQUAPROTECT pour 1 volume d'eau
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 5,5 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Le produit est concentré, suivre la dilution recommandée ci-dessous.
- Appliquer par des températures comprises entre 5 et 30°C, hors courant d'air. Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas de risque de pluie.
- Protéger les surfaces non destinées à être recouvertes.
- L'utilisation de BLACK AQUAPROTECT n'exclut pas que les fondations et éléments de maçonnerie soient conformes avec les DTU en vigueur.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.

APPLICATION

- Le support doit être continu. Ne convient pas sur un support fractionné du type parpaings ou briques espacés. Dans ce cas, prévoir un ragréage avant l'application du BLACK AQUAPROTECT.
- Lessiver, brosser, dépoussiérer le support. Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et de moisissures. Il devra être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- Laisser sécher plusieurs jours après lavage.
- Effectuer le test de la goutte d'eau pour évaluer la porosité du support. S'il n'est pas poreux, nous vous recommandons l'utilisation du SHAMPOOING SOL Oxi* (sur bétons, ciments, pierres). Sur le bois, prévoir un ponçage.
- Pour les supports à très forte porosité, prévoir l'application préalable d'un primaire adapté afin d'éviter la surconsommation de BLACK AQUAPROTECT (nous consulter).
- Mélanger 1L de BLACK AQUAPROTECT dans 1L d'eau et bien agiter.
- Appliquer le mélange en 2 couches croisées avec un intervalle de séchage de 4 heures minimum entre les 2 couches en veillant à bien garnir le support.
- Le maximum des performances sera atteint après 5 jours de séchage.

*même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 06/06/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70