



# DÉCAPANT CIMENT

## SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE PRÉPARATION DE SUPPORT

### PROPRIÉTÉS

- Concentré, il permet d'éliminer sans effort les restes incrustés de ciment, mortier, plâtre ou colle minérale.
- Il supprime les traces de tartre et d'oxydation.

### DESCRIPTION

DÉCAPANT CIMENT est un produit à diluer dans l'eau qui va par dissolution détruire les résidus ciment. Une fois dilué, il peut s'utiliser sur carreaux émaillés, grès, grès cérame, terres cuites...

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
1L

**USAGE**  
Intérieur/  
Extérieur

Édité le 09/02/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Nature</b>	Acide chlorhydrique
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Acide fort
<b>Densité à 25°C</b>	1,00 ± 0,05
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>PH</b>	1 à 2
<b>Supports d'application</b>	Carreaux émaillés, grès, grès cérame, terres cuites...
<b>Rendement</b>	50 m <sup>2</sup> par litre dilué
<b>Matériel d'application</b>	Balai brosse
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	1L de décapant pour 4 à 5 litres d'eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Produit concentré, suivre les dilutions recommandées. Il est impératif pour la dilution de mettre l'eau en premier dans le contenant en prenant garde à ce qu'il soit suffisamment grand.
- Utiliser des gants.
- Ne pas appliquer non dilué.
- Ne pas mélanger à un produit chloré type eau de javel ni à un produit ammoniacal.
- Les températures d'application sont comprises entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports très chauds ou en plein soleil.
- Protéger les chromes et les métaux.  
Ne pas utiliser sur des supports sensibles aux acides tels que marbres, pierres calcaires ou carreaux de ciment. En cas de doute, effectuer un essai préalable sur une surface la moins visible possible et attendre le séchage pour savoir si vous pouvez utiliser le produit sur votre support.
- Nettoyer immédiatement les éclaboussures.

## APPLICATION

- Diluer 1 litre de DÉCAPANT CIMENT pour 4 à 5 litres d'eau selon l'importance des incrustations à détruire.
- Pour la dilution, choisir un contenant adapté.
- Mouiller la surface à décaper.
- Appliquer le produit dilué au balai brosse.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Rincer à l'eau claire en renouvelant fréquemment l'eau de rinçage.
- Si besoin, brosser légèrement avec un tampon abrasif.
- Répéter l'opération si nécessaire.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Corrosif.

Ne jamais utiliser sans gants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 09/02/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**