



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES ET BASSINS

SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE PISCINES ET BASSINS

PROPRIÉTÉS

- Renforce l'accroche de la peinture.
- Prépare les fonds à accueillir la finition.
- Teinté pour faciliter l'application

DESCRIPTION

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES ET BASSINS est spécialement adapté pour renforcer l'accroche des peintures piscine et bassins d'eau douce.

Il s'utilise facilement sur bétons et ciments bruts et sur anciennes peintures.

FINITION

Mat

FORMAT

2,5L/10L

USAGE

Extérieur/Intérieur

Édité le 17/06/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b1 selon NFT36-005
Nature	Peinture à base de résines acryliques solvantées
Solvant	White-spirit
Densité à 25°C	1.38 ± 0.05
Viscosité à 25°C	10-20 poises
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Ciment, béton, ancienne peinture, non hydrofugés
Rendement	5-6 m ² par litre
Séchage	Sec au toucher : 3 heures Recouvrable : après 8 heures et avant 24 heures
Matériel d'application	Brosse large ou rouleau poils mi-long
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse ou au White-spirit
Dilution	Diluant universel CR10 Oxi* ou White-spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 490 g/l de COV

TEINTES

Sable

RECOMMANDATIONS

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES ET BASSINS n'est pas compatible avec les enduits silico-marbreux, les liners, plastiques, polyesters, gelcoats ainsi que les peintures bi-composants et les piscines en eau salée.

Sur le béton et le ciment :

- Afin de préparer au mieux les supports, utiliser notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES Oxi* afin que les surfaces soient parfaitement propres.
- Attendre 24 heures avant de commencer à peindre.
- Sur les bétons et revêtements ciments neufs, utiliser notre SHAMPOOING SOL Oxi* afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité.
- Les adjuvants d'étanchéité, les hydrofuges et les silicones pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage. Si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser à nouveau un nettoyage avec notre SHAMPOOING SOL Oxi*.
- Renouveler l'opération jusqu'à ce que l'eau projetée soit absorbée par le support. Une fois le nettoyage effectué, rincer abondamment et soigneusement à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Laisser sécher plusieurs jours avant application du PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES ET BASSINS.
- L'application de notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES ET BASSINS est impérative avant la finition PEINTURE PISCINES ET BASSINS Oxi*.
- Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer la finition PEINTURE PISCINES ET BASSINS Oxi*.

Sur les anciennes peintures :

- Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage.
- Supprimer les parties brillantes par ponçage rigoureux.
- Les anciennes peintures seront parfaitement dépolies afin d'assurer une adhérence optimale.
- Brosser et nettoyer votre fond et vos parois avec notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINE Oxi*.
- Rincer soigneusement.
- Autre possibilité : décapier complètement jusqu'au support brut d'origine. Si l'ancienne peinture a un caractère hydrofuge, le décapage et retour au support nu est impératif.
- Attendre 24 heures avant de commencer à peindre.
- L'application de notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES ET BASSINS est impérative avant la finition PEINTURE PISCINES ET BASSINS Oxi*.
- Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer la finition PEINTURE PISCINES ET BASSINS Oxi*.
- Pour une application en intérieur, assurer une bonne ventilation du local 24 heures avant mise en peinture et durant tout le temps du séchage après application.

APPLICATION

- Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 30°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Travailler par petite zone de surface identique ou proche. La zone de travail doit faire au maximum 1m²
- Application au rouleau. Avant de peindre, homogénéisez la quantité de peinture chargée sur le rouleau en roulant sans trop appuyer sur une plaque d'essorage. Travailler de haut en bas par sections. Ne pas fatiguer la peinture : deux passes doivent suffire. Il est parfaitement inutile de trop tirer la peinture. N'oubliez pas de passer au rouleau les zones de dégagement des angles. Durant l'application, si votre rouleau est trop sec et manque de produit, rechargez sans attendre, un rouleau en manque de produit retire la peinture du support. Dans le cas de rechargement trop fréquent sur la zone de travail, diminuer la taille des prochaines sections d'application.
- Veillez à ce que la mise en peinture de la section adjacente chevauche la précédente sur une largeur d'un demi-rouleau environ.
- Une fois la totalité de la surface peinte, attendez le temps de recouvrement indiqué
- PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES ET BASSINS doit impérativement être recouvert. Ne pas mettre en eau la piscine si ce n'est pas le cas.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

- Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 17/06/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70