



DESTRUCTEUR DE ROUILLE L'EFFICACE

SOLUTION EXTÉRIEURE PRODUIT DE PRÉPARATION

PROPRIÉTÉS

- Formule concentrée.
- Evite le brossage, décapage ou ponçage fastidieux.
- Dérochant.

DESCRIPTION

L'EFFICACE est destiné à éliminer la rouille et l'oxydation par transformation chimique.

Il s'utilise sur de nombreux supports oxydés et prépare également l'accrochage des peintures sur la rouille ou support galva, alu.

FINITION

NC

FORMAT

0,5L / 1L

USAGE

Extérieur

Édité le 16/01/2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	À base de tensio actifs et d'acide phosphorique
Densité à 25°C	0.91 +/-0.05
Viscosité	Coupe CF4 13'' +/-2''
Point éclair	Non classé inflammable
pH	1.6
Supports d'application	Fer, acier, galva, alu
Rendement	Selon dilution sur rouille légère 10 m ² par litre. Sur rouille développée 1 à 3 m ² par litre en application. Le rendement en utilisation par immersion dépend de la forme de la pièce à traiter.
Séchage	Recouvrement sous 48h en utilisation transformateur de rouille. Dérochant : 30 min avant rinçage recouvrement dès séchage.
Matériel d'application	Pinceau, brosse, pulvérisateur (buse plastique), bac d'immersion
Nettoyage des outils	Immédiatement et abondamment à l'eau savonneuse
Dilution	Rouille légère : 0,5L d'EFFICACE+ 1,5L d'eau Rouille développée : 0,5L d'EFFICACE+ 0,5L d'eau Rouille prononcée : utilisation pure Dérochage : 0,5L d'EFFICACE+ 0,5L d'eau
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25°C), en plein soleil ou en cas de risque de pluie.
- Les supports devront être débarrassés de la rouille friable par brossage ou ponçage.
- Protéger du contact les zones non destinées à être traitées. Nettoyer, rincer et sécher immédiatement les éclaboussures
- Ne jamais le mélanger avec un autre produit de nettoyage (javel, débouche évier, produit ammoniacé, ...)
- Rincer systématiquement si possible à l'eau tiède.
- Les supports avec une rouille très développée devront être brossés à l'aide d'une brosse métallique ou d'une laine d'acier afin de niveler et d'éliminer les efflorescences les plus importantes.
- Lors d'utilisation en immersion, le produit restant doit être récupéré pour être traité comme déchet, ne pas jeter dans les canalisations. Le produit après utilisation ne conserve pas l'intégralité de son efficacité.

APPLICATION

- Diluer le produit selon les dilutions recommandées en fonction de l'état du support.
- Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage.
- Choisissez un contenant non métallique suffisant pour accueillir la totalité du mélange.
- Commencer par ajouter l'eau (au moins 50% de la quantité nécessaire à la dilution), ne jamais verser le destructeur de rouille en premier lors de la dilution. Homogénéiser le mélange avec une spatule ou un autre instrument plastique ou bois.

Comme destructeur de rouille :

Le produit doit rester en contact avec la rouille un certain temps pour être efficace.

- **Méthode 1** (rouille faible) :
 - Appliquer le mélange au pinceau ou à la brosse, l'application doit être généreuse.
 - Si le support est peu absorbant et ne permet pas au produit de stagner, l'efficacité sera diminuée.
- **Méthode 2** (rouille plus importante ou support à géométrie complexe) :
 - Utiliser un papier absorbant imbibé de produit et appliquer sur la zone à traiter.
 - Recouvrir de film étirable afin de limiter l'évaporation du produit.
- **Méthode 3** (rouille importante) :
 - Travailler par immersion.
 - Verser le produit dans un bac plastique de préférence (éviter impérativement les bac poreux, bois et métalliques), après vous être assuré que la géométrie du bac permet de traiter votre pièce comme souhaité.
 - Plonger l'objet à traiter dans le produit en prenant garde aux éclaboussures. Vous devez impérativement porter des gants pour cette opération et laisser agir 45 minutes. Vérifier l'efficacité.
 - Si l'action ne paraît pas suffisante, laisser agir 45 minutes de plus.
 - Rincer abondamment à l'eau puis laisser bien sécher.
 - Certaines rouilles peuvent nécessiter plusieurs traitements.

Les pièces métalliques traitées avec le DESTRUCTEUR DE ROUILLE doivent impérativement être rapidement protégées par un traitement anti-corrosion.

Assurez-vous, avant de recouvrir d'un produit antirouille dans les 48 heures, que la pièce soit parfaitement sèche.

Comme dérochant :

- Sur alu et galva. Appliquer le mélange au pinceau ou à la brosse et laisser agir au moins 30 minutes. Le support doit blanchir et mater légèrement.
- Rincer abondamment à l'eau puis recouvrir d'un produit antirouille dès que possible après séchage complet (moins de 24 heures).

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 16/01/2025.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70