

PEINTURE FAÇADES



FAÇADE PLIOLITE®* SOLVANTÉE - PROXYLITH

Description	<p>Peinture façade à base de résine PLIOLITE®* destinée à la rénovation et à la protection de matériaux neufs et anciens : brique, parpaing, ciment, crépis, béton cellulaire, enduis minéraux, anciennes peintures...</p> <p>Extrêmement résistante aux conditions climatiques et aux pollutions atmosphériques les plus sévères : pluies battantes, ensoleillement intensif, environnement urbain.</p> <p>Excellente adhérence sur matériaux neufs, anciens ou abimés.</p> <p>Grâce à sa texture garnissante et à son pouvoir opacifiant élevé, cette peinture masque parfaitement les imperfections.</p> <p>Autonettoyante, l'eau ruisselle et élimine les salissures, offrant une façade toujours propre.</p> <p>Microporeuse, elle n'emprisonne pas l'humidité pour conserver une façade saine.</p> <p>Garantie 5 ans** de bonne tenue</p>
Préparation du support	<p>Traiter impérativement les verdissures et les lichens avec notre ANTI VERDISSURES***.</p> <p>Nettoyer la façade à l'eau froide à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur basse pression (< 60 bars) pour éliminer les traces de salissures, encrassement...</p> <p>Laisser sécher 24 heures minimum avant de peindre la façade.</p> <p><u>Sur supports anciens :</u></p> <p>Supprimer les anciennes peintures non adhérentes par nettoyage basse pression (< 60 bars), décapage, grattage ou sablage...</p> <p>Toutes les parties manquant d'adhérence doivent être éliminées.</p> <p>Laisser sécher parfaitement après nettoyage.</p> <p><u>Sur supports neufs ou bruts :</u></p> <p>Les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage.</p> <p>Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT***, suivi d'un rinçage parfait.</p> <p>Les fonds très poreux, très farinant ou très abimés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT***.</p> <p>Reboucher avec un enduit extérieur les trous et les fissures. Application déconseillée sur les revêtements semi-épais et revêtements d'imperméabilité.</p>
Application	<p>Les supports seront parfaitement propres et cohérents.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec, stable et non venteux.</p> <p>Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.</p> <p>Peinture prête à l'emploi.</p> <p>Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p><u>Rénovation :</u></p> <p>Une couche.</p> <p><u>Matériaux bruts :</u></p> <p>Deux couches dont la première diluée à 10% de diluant Universel CR10*** ou White-Spirit, afin de bien pénétrer le support.</p>
Sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.
Date d'édition	Décembre 2017


Caractéristiques techniques

Nature	À base de résines PLIOLITE®*
Densité	1,40 ± 0,03 à 25°C selon teintes
Aspect	Mat
Odeur	Solvant
Temps de séchage	Sec au toucher : 3 heures Seconde couche : 8 heures
Rendement	6 à 8 m ² au litre par couche
Nettoyage des outils	Diluant Universel CR10*** ou White-Spirit
Matériel d'application	Rouleau façade ou pistolet professionnel
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 430 g/L (2010). Ce produit contient au max. 430 g/L de COV.

Conditionnements

2,5 litres - 10 litres

Teintes

			
Blanc	Ton Pierre	Meulière	Gris

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie**
Extérieur	Rouleau façade ou pistolet professionnel	3 heures	Diluant CR 10 Oxi*** ou White-Spirit	5 ans

Le séchage dépend des conditions climatiques, il est donné en général pour des températures autour de 20°C et d'un taux d'humidité < 50%. Le séchage complet, qui permet d'obtenir les qualités définitives du produit est obtenu au bout de 10 jours environ

* PLIOLITE® est une marque déposée par OMNOVA Solutions

** La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

*** Même fabricant

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70